151 Силиконовый грунт для фасадов

Silicone Exterior Primer

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Белый укрывистый силиконовый грунт для фасадов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка, бетон и минеральные основания перед фасадными красками для выравнивания впитываемости и улучшения адгезии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компоненты	Однокомпонентный (1K)
Цвет	Белый
Плотность (20 °C)	1,40 ± 0,05 кг/л
Сухой остаток по объёму	30 % ± 3
Теоретический расход	9 м²/кг (один слой)
Способ нанесения	Кисть, валик, безвоздушное распыление
Разбавление	10–20 % чистой воды (в зависимости от впитываемости)
Количество слоёв	1 слой
Очистка инструмента	Вода

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Сухой на ощупь	1 ч
Перекрытие	4–6 ч

Значения указаны для 23 °C и относительной влажности 50 %; низкая температура и высокая влажность увеличивают время.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, чистым, сухим и обеспыленным. Удалить вздувшуюся или отслаивающуюся краску и загрязнения; трещины и раковины заполнить шпатлёвкой и зашлифовать. Новая штукатурка и бетон должны выдерживаться не менее 28 дней.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура нанесения и поверхности: от +5 °C до +35 °C. Не наносить под прямым солнцем, в дождь, сильный ветер и при угрозе заморозков.

УПАКОВКА

3,5 кг · 10 кг · 20 кг

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C в прохладном сухом месте. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. В невскрытой оригинальной упаковке с даты изготовления: 24 мес.

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением ознакомьтесь с Паспортом безопасности (SDS) продукта и с указаниями об опасности и мерах предосторожности на этикетке. Обеспечьте достаточную вентиляцию при нанесении; используйте защитные перчатки, очки и при необходимости респиратор. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать остатки продукта и тару в канализацию; утилизировать в соответствии с местными нормами.

Сведения в данном техническом листе основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку условия нанесения, основания и оборудование находятся вне нашего контроля, пользователь должен самостоятельно проверить пригодность продукта для предполагаемого применения. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. несёт ответственность только за качество продукта и не отвечает за применение, отличное от рекомендованного. Лист действителен до замены новой редакцией; мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в соответствии с развитием технологий.