157 Geçiş Astarı

Transition Primer

ÜRÜN TANIMI

Solvent bazlı (yağlı) boyalı yüzeylerden su bazlı boyaya geçiş için iç cephe astarı.

KULLANIM ALANLARI

Eski yağlı boyalı iç duvarlarda su bazlı boyalar öncesinde kullanılır.

TEKNIK ÖZELLIKLER

Komponent	Tek komponent (1K)
Renk	Beyaz
Yoğunluk (20 °C)	1,40 ± 0,05 kg/L
Katı madde (hacimce)	%30 ± 3
Teorik verim	9 m²/kg (tek kat)
Uygulama yöntemi	Fırça, rulo, airless sprey
İnceltme	%10–20 temiz su (yüzey emiciliğine göre)
Kat sayısı	1 kat
Ekipman temizliği	Su

KURUMA SÜRELERI

Dokunma kuruması	1 saat
Son kata geçiş	4–6 saat

Değerler 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 bağıl nem için geçerlidir; düşük sıcaklık ve yüksek nem süreleri uzatır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Kabarmış, gevşek boya ve kirler kazınarak temizlenmeli; çatlak ve boşluklar macunla doldurulup zımparalanmalıdır. Yeni sıva ve beton yüzeylerin en az 28 gün kürünü tamamlaması beklenmelidir.

UYGULAMA KOŞULLARI

Uygulama ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır. Doğrudan güneş altında, yağmurda, aşırı rüzgârda ve don riski olan havalarda uygulama yapılmamalıdır.

AMBALAJ

750 ml · 2,5 L · 7,5 L · 15 L

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kapağı sıkıca kapalı orijinal ambalajında, +5 °C ile +35 °C arasında, serin ve kuru ortamda saklayınız. Dondan ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz. Açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 24 ay.

SAĞLIK VE GÜVENLIK

Kullanmadan önce ürüne ait Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) ve ambalaj etiketindeki zararlılık ve önlem ifadelerini okuyunuz. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlayınız; uygun koruyucu eldiven, gözlük ve gerektiğinde maske kullanınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Ürün kalıntılarını ve boş ambalajları kanalizasyona dökmeyiniz; yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

Bu teknik bilgi föyündeki bilgiler, laboratuvar testlerine ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Uygulama koşulları, yüzey ve ekipman kontrolümüz dışında olduğundan, kullanıcı ürünün amaçlanan uygulamaya uygunluğunu kontrol etmelidir. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur; önerilen kullanım dışındaki uygulamalardan sorumlu tutulamaz. Bu föy yenisi yayımlanana kadar geçerlidir; teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.