315 Primaire Anticorrosion Glycéro Sur

Sur Synthetic Anticorrosive Primer

DESCRIPTION DU PRODUIT

Primaire anticorrosion alkyde au phosphate de zinc pour surfaces métalliques.

DOMAINES D'UTILISATION

Fer, acier et tout métal sujet à la rouille, intérieur et extérieur, sous finitions glycérophtaliques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants	Monocomposant (1K)
Teinte	Teintes en stock : Gris, Rouge, Vert, Blanc, Noir (500 g en gris uniquement)
Densité (20 °C)	1,65 ± 0,1 kg/L
Extrait sec en volume	68 % ± 5
Rendement théorique	13 m²/kg (une couche)
Méthode d'application	Brosse, rouleau, pulvérisation pneumatique/airless
Dilution	5–10 % · 013 Diluant Glycérophtalique Gen
Nombre de couches	1–2 couches
Nettoyage du matériel	013 Diluant Glycérophtalique Gen

TEMPS DE SÉCHAGE

Hors poussière	1–2 heures
Sec au toucher	3–4 heures
Recouvrement	24 heures

Valeurs à 23 °C de température ambiante et 50 % d'humidité relative ; les basses températures et une forte humidité allongent les délais.

PRÉPARATION DE SURFACE

La surface doit être propre et sèche, exempte d'huile, de graisse, de poussière, de rouille, de sels et de toute contamination nuisant à l'adhérence. Les surfaces métalliques doivent être nettoyées mécaniquement (St 2–St 3) ou décapées par projection d'abrasif (Sa 2½, ISO 8501-1).

CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'application de +5 °C à +35 °C ; humidité relative max. 85 %. La température du support doit dépasser d'au moins 3 °C le point de rosée ; ne pas appliquer sur support mouillé ou humide.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Finition : 302 Glycéro Sur Brillante, 301 Glycéro Luxe ou 304 Velours Semi-Mat

CONDITIONNEMENT

500 g · 850 g · 2,7 kg · 9,2 kg · 14 kg

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Stocker dans l'emballage d'origine bien fermé entre +5 °C et +35 °C, dans un local bien ventilé, frais et sec, à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Dans l'emballage d'origine non ouvert, à compter de la date de fabrication : 24 mois.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant utilisation, lire la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit ainsi que les mentions de danger et conseils de prudence de l'étiquette. Assurer une ventilation suffisante pendant l'application ; porter gants, lunettes de protection et, si nécessaire, un masque. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus ni les emballages à l'égout ; les éliminer conformément à la réglementation locale.

Les informations de cette fiche technique reposent sur des essais en laboratoire et sur l'expérience pratique. Les conditions d'application, les supports et le matériel échappant à notre contrôle, l'utilisateur doit vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. n'est responsable que de la qualité du produit et ne saurait être tenue responsable d'utilisations autres que celles recommandées. Cette fiche reste valable jusqu'à son remplacement ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit selon l'évolution technologique.