192 Elyaflı Suset Likit Su Yalıtım Malzemesi

Fiber-Reinforced Suset Liquid Waterproofing Material

ÜRÜN TANIMI

PP elyaf takviyeli, beyaz renkli likit su yalıtım malzemesi.

KULLANIM ALANLARI

Teras, çatı ve balkonlarda, mekanik dayanımı artırılmış su yalıtımı istenen yüzeylerde kullanılır.

TEKNIK ÖZELLIKLER

Komponent	Tek komponent (1K)
Renk	Beyaz
Yoğunluk (20 °C)	1,35 ± 0,05 kg/L
Katı madde (hacimce)	%50 ± 3
Teorik verim	1 m²/kg (tek kat)
Uygulama yöntemi	Fırça, rulo, airless sprey
İnceltme	Kullanıma hazırdır; astar katı için %10 su
Kat sayısı	2–3 kat (çapraz yönde)
Ekipman temizliği	Su

KURUMA SÜRELERI

Dokunma kuruması	1–2 saat
Katlar arası bekleme	4–6 saat
Tam kürlenme	7 gün

Değerler 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 bağıl nem için geçerlidir; düşük sıcaklık ve yüksek nem süreleri uzatır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Kabarmış, gevşek boya ve kirler kazınarak temizlenmeli; çatlak ve boşluklar macunla doldurulup zımparalanmalıdır. Yeni sıva ve beton yüzeylerin en az 28 gün kürünü tamamlaması beklenmelidir.

UYGULAMA KOŞULLARI

Uygulama ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır. Doğrudan güneş altında, yağmurda, aşırı rüzgârda ve don riski olan havalarda uygulama yapılmamalıdır.

AMBALAJ

1 kg · 3 kg · 10 kg · 20 kg

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kapağı sıkıca kapalı orijinal ambalajında, +5 °C ile +35 °C arasında, serin ve kuru ortamda saklayınız. Dondan ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz. Açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 ay.

SAĞLIK VE GÜVENLIK

Kullanmadan önce ürüne ait Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) ve ambalaj etiketindeki zararlılık ve önlem ifadelerini okuyunuz. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlayınız; uygun koruyucu eldiven, gözlük ve gerektiğinde maske kullanınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Ürün kalıntılarını ve boş ambalajları kanalizasyona dökmeyiniz; yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

Bu teknik bilgi föyündeki bilgiler, laboratuvar testlerine ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Uygulama koşulları, yüzey ve ekipman kontrolümüz dışında olduğundan, kullanıcı ürünün amaçlanan uygulamaya uygunluğunu kontrol etmelidir. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur; önerilen kullanım dışındaki uygulamalardan sorumlu tutulamaz. Bu föy yenisi yayımlanana kadar geçerlidir; teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.