182 Colle pour Bois Massif

Solid Wood Glue

DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle PVAc de couleur rose pour aggloméré, bois, placage et MDF.

DOMAINES D'UTILISATION

Fabrication de meubles, assemblages bois massif, placage et pressage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants	Monocomposant (1K)
Teinte	Rose
Densité (20 °C)	1,10 ± 0,05 kg/L
Extrait sec en masse	45 % ± 2
Rendement théorique	Variable selon le support
Méthode d'application	Brosse, rouleau, encolleuse, flacon doseur
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Nombre de couches	Film mince et régulier sur une ou deux faces
Nettoyage du matériel	Eau (avant séchage)

TEMPS DE SÉCHAGE

Temps ouvert	5–10 minutes
Temps de pressage	20–40 minutes
Résistance finale	24 heures

Valeurs à 23 °C de température ambiante et 50 % d'humidité relative ; les basses températures et une forte humidité allongent les délais.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches, sans poussière ni graisse ; humidité du bois 8–12 %.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'application de +10 °C à +30 °C.

CONDITIONNEMENT

2,5 kg · 18 kg

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Stocker dans l'emballage d'origine bien fermé entre +5 °C et +35 °C, dans un local frais et sec. Protéger du gel et du rayonnement solaire direct. Dans l'emballage d'origine non ouvert, à compter de la date de fabrication : 12 mois.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant utilisation, lire la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit ainsi que les mentions de danger et conseils de prudence de l'étiquette. Assurer une ventilation suffisante pendant l'application ; porter gants, lunettes de protection et, si nécessaire, un masque. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus ni les emballages à l'égout ; les éliminer conformément à la réglementation locale.

Les informations de cette fiche technique reposent sur des essais en laboratoire et sur l'expérience pratique. Les conditions d'application, les supports et le matériel échappant à notre contrôle, l'utilisateur doit vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. n'est responsable que de la qualité du produit et ne saurait être tenue responsable d'utilisations autres que celles recommandées. Cette fiche reste valable jusqu'à son remplacement ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit selon l'évolution technologique.