640 Genfloor Primer

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентный прозрачный эпоксидный грунт для бетона без растворителей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Отвердевший бетон, терраццо, керамика и металл перед эпоксидными и полиуретановыми системами полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компоненты	Двухкомпонентный (2K)
Цвет	Прозрачный
Плотность (20 °C)	1,05 ± 0,05 кг/л
Сухой остаток по объёму	~100 %
Соотношение смешивания	2 : 1 по массе (A : B)
Жизнеспособность смеси	30–40 мин (20 °C)
Теоретический расход	250–500 г/м² (в зависимости от основания)
Способ нанесения	Валик, кисть, резиновый ракель
Разбавление	Не разбавлять
Количество слоёв	1 слой (2-й слой при необходимости)
Очистка инструмента	016 Разбавитель эпоксидный Gen

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Отлип от пыли	3–4 ч
Сухой на ощупь	8–10 ч
Перекрытие	Мин. 12 · макс. 24 часа
Полное отверждение	7 дней (23 °C)

Значения указаны для 23 °C и относительной влажности 50 %; низкая температура и высокая влажность увеличивают время.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Бетон должен быть возрастом не менее 28 дней, с прочностью на сжатие ≥ 25 Н/мм², прочностью на отрыв ≥ 1,5 Н/мм² и влажностью < 4 %. Цементное молочко, масло и непрочный материал удалить алмазной шлифовкой или дробеструйной обработкой, затем обеспылить пылесосом.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура воздуха и поверхности от +10 °C до +30 °C; относительная влажность не более 80 %. Температура поверхности должна быть не менее чем на 3 °C выше точки росы. Низкие температуры замедляют высыхание и отверждение.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если этого требует система, присыпать свежий грунт кварцевым песком 0,3–0,8 мм.

УПАКОВКА

15 кг комплект (10 кг A + 5 кг B)

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C в хорошо проветриваемом прохладном сухом месте вдали от тепла и источников воспламенения. В невскрытой оригинальной упаковке с даты изготовления: 12 мес.

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением ознакомьтесь с Паспортом безопасности (SDS) продукта и с указаниями об опасности и мерах предосторожности на этикетке. Обеспечьте достаточную вентиляцию при нанесении; используйте защитные перчатки, очки и при необходимости респиратор. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать остатки продукта и тару в канализацию; утилизировать в соответствии с местными нормами.

Сведения в данном техническом листе основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку условия нанесения, основания и оборудование находятся вне нашего контроля, пользователь должен самостоятельно проверить пригодность продукта для предполагаемого применения. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. несёт ответственность только за качество продукта и не отвечает за применение, отличное от рекомендованного. Лист действителен до замены новой редакцией; мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в соответствии с развитием технологий.