172 Enduit Mural en Phase Aqueuse

Water-Based Wall Putty

DESCRIPTION DU PRODUIT

Enduit en phase aqueuse pour reboucher fissures et cavités sur surfaces enduites, intérieur et extérieur.

DOMAINES D'UTILISATION

Réparation et ragréage de plâtre, enduit et béton avant mise en peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants	Monocomposant (1K)
Teinte	Blanc
Densité (20 °C)	1,75 ± 0,05 kg/L
Extrait sec en volume	70 % ± 3
Rendement théorique	1 m²/kg (une couche)
Méthode d'application	Spatule, lisseuse
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Nombre de couches	Couches fines selon besoin
Nettoyage du matériel	Eau

TEMPS DE SÉCHAGE

Ponçable	2–4 heures (selon l'épaisseur)
Recouvrable	24 heures

Valeurs à 23 °C de température ambiante et 50 % d'humidité relative ; les basses températures et une forte humidité allongent les délais.

PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré. Éliminer la peinture cloquée ou non adhérente et les salissures ; reboucher fissures et trous à l'enduit et poncer. Les enduits et bétons neufs doivent sécher au moins 28 jours.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'application et du support : de +5 °C à +35 °C. Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie, par vent fort ou en cas de risque de gel.

CONDITIONNEMENT

4 kg · 25 kg

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Stocker dans l'emballage d'origine bien fermé entre +5 °C et +35 °C, dans un local frais et sec. Protéger du gel et du rayonnement solaire direct. Dans l'emballage d'origine non ouvert, à compter de la date de fabrication : 24 mois.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant utilisation, lire la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit ainsi que les mentions de danger et conseils de prudence de l'étiquette. Assurer une ventilation suffisante pendant l'application ; porter gants, lunettes de protection et, si nécessaire, un masque. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus ni les emballages à l'égout ; les éliminer conformément à la réglementation locale.

Les informations de cette fiche technique reposent sur des essais en laboratoire et sur l'expérience pratique. Les conditions d'application, les supports et le matériel échappant à notre contrôle, l'utilisateur doit vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. n'est responsable que de la qualité du produit et ne saurait être tenue responsable d'utilisations autres que celles recommandées. Cette fiche reste valable jusqu'à son remplacement ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit selon l'évolution technologique.