194 Adjuvant pour Mortier HK-101

HK-101 Mortar Additive

DESCRIPTION DU PRODUIT

Adjuvant hydrofuge pour béton et mortier à prise normale.

DOMAINES D’UTILISATION

Béton et enduits étanches pour fondations, murs de soutènement, réservoirs d’eau, piscines et sous-sols.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants	Monocomposant (1K)
Teinte	Liquide
Densité (20 °C)	1,02 ± 0,05 kg/L
Rendement théorique	3 % du poids du ciment (3 kg pour 100 kg de ciment)
Méthode d’application	Ajouté à l’eau de gâchage
Nettoyage du matériel	Eau

TEMPS DE SÉCHAGE

Temps de prise	Normal (inchangé)

Valeurs à 23 °C de température ambiante et 50 % d’humidité relative ; les basses températures et une forte humidité allongent les délais.

PRÉPARATION DE SURFACE

Ajouter l’adjuvant à l’eau de gâchage du mortier ou du béton et mélanger jusqu’à homogénéité. Ne pas ajouter directement au mélange sec.

CONDITIONS D’APPLICATION

Température d’application et du support : de +5 °C à +35 °C. Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie, par vent fort ou en cas de risque de gel.

CONDITIONNEMENT

5 kg · 20 kg

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Stocker dans l’emballage d’origine bien fermé entre +5 °C et +35 °C, dans un local frais et sec. Protéger du gel et du rayonnement solaire direct. Dans l’emballage d’origine non ouvert, à compter de la date de fabrication : 12 mois.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant utilisation, lire la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit ainsi que les mentions de danger et conseils de prudence de l’étiquette. Assurer une ventilation suffisante pendant l’application ; porter gants, lunettes de protection et, si nécessaire, un masque. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus ni les emballages à l’égout ; les éliminer conformément à la réglementation locale.

Les informations de cette fiche technique reposent sur des essais en laboratoire et sur l’expérience pratique. Les conditions d’application, les supports et le matériel échappant à notre contrôle, l’utilisateur doit vérifier l’adéquation du produit à l’usage prévu. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. n’est responsable que de la qualité du produit et ne saurait être tenue responsable d’utilisations autres que celles recommandées. Cette fiche reste valable jusqu’à son remplacement ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit selon l’évolution technologique.