# 156 Грунт для сатиновой штукатурки

Satin Plaster Primer

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Силиконовый грунт для внутренней сатиновой штукатурки.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сатиновая и финишная штукатурка перед окраской.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Компоненты** | Однокомпонентный (1K) |
| **Цвет** | Белый |
| **Плотность (20 °C)** | 1,40 ± 0,05 кг/л |
| **Сухой остаток по объёму** | 30 % ± 3 |
| **Теоретический расход** | 13 м²/л (один слой) |
| **Способ нанесения** | Кисть, валик, безвоздушное распыление |
| **Разбавление** | 10–20 % чистой воды (в зависимости от впитываемости) |
| **Количество слоёв** | 1 слой |
| **Очистка инструмента** | Вода |

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

| | |
|---|---|
| **Сухой на ощупь** | 1 ч |
| **Перекрытие** | 4–6 ч |

Значения указаны для 23 °C и относительной влажности 50 %; низкая температура и высокая влажность увеличивают время.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, чистым, сухим и обеспыленным. Удалить вздувшуюся или отслаивающуюся краску и загрязнения; трещины и раковины заполнить шпатлёвкой и зашлифовать. Новая штукатурка и бетон должны выдерживаться не менее 28 дней.

## УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура нанесения и поверхности: от +5 °C до +35 °C. Не наносить под прямым солнцем, в дождь, сильный ветер и при угрозе заморозков.

## УПАКОВКА

3,5 кг · 10 кг · 20 кг

## ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C в прохладном сухом месте. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. В невскрытой оригинальной упаковке с даты изготовления: 24 мес.

## ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением ознакомьтесь с Паспортом безопасности (SDS) продукта и с указаниями об опасности и мерах предосторожности на этикетке. Обеспечьте достаточную вентиляцию при нанесении; используйте защитные перчатки, очки и при необходимости респиратор. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать остатки продукта и тару в канализацию; утилизировать в соответствии с местными нормами.

Сведения в данном техническом листе основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку условия нанесения, основания и оборудование находятся вне нашего контроля, пользователь должен самостоятельно проверить пригодность продукта для предполагаемого применения. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. несёт ответственность только за качество продукта и не отвечает за применение, отличное от рекомендованного. Лист действителен до замены новой редакцией; мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в соответствии с развитием технологий.