157 Imprimación de Transición

Transition Primer

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Imprimación de transición al agua para interiores, para pasar de pinturas al disolvente (aceite) a pinturas al agua.

USOS

Paredes interiores pintadas previamente con pintura al aceite, antes de pinturas al agua.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Componentes	Monocomponente (1K)
Color	Blanco
Densidad (20 °C)	1,40 ± 0,05 kg/L
Sólidos en volumen	30 % ± 3
Rendimiento teórico	9 m²/kg (una capa)
Método de aplicación	Brocha, rodillo, pulverización airless
Dilución	10–20 % de agua limpia (según la absorción)
Número de capas	1 capa
Limpieza de equipos	Agua

TIEMPOS DE SECADO

Seco al tacto	1 hora
Repintado	4–6 horas

Valores a 23 °C de temperatura ambiente y 50 % de humedad relativa; las bajas temperaturas y la alta humedad prolongan los tiempos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El soporte debe estar sano, limpio, seco y sin polvo. Eliminar la pintura ampollada o suelta y la suciedad; rellenar grietas y huecos con masilla y lijar. El revoque y el hormigón nuevos deben curar al menos 28 días.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación y del soporte: de +5 °C a +35 °C. No aplicar bajo sol directo, lluvia, viento fuerte ni con riesgo de heladas.

ENVASE

750 ml · 2,5 L · 7,5 L · 15 L

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenar en su envase original bien cerrado entre +5 °C y +35 °C, en lugar fresco y seco. Proteger de las heladas y de la luz solar directa. En su envase original sin abrir, desde la fecha de fabricación: 24 meses.

SALUD Y SEGURIDAD

Antes del uso, leer la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto y las indicaciones de peligro y consejos de prudencia de la etiqueta. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación; usar guantes, gafas de protección y, si es necesario, mascarilla. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter restos de producto ni envases en desagües; eliminarlos conforme a la normativa local.

La información de esta ficha técnica se basa en ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica. Dado que las condiciones de aplicación, los soportes y los equipos escapan a nuestro control, el usuario debe verificar la idoneidad del producto para el uso previsto. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. solo es responsable de la calidad del producto y no puede ser considerada responsable de usos distintos a los recomendados. Esta ficha es válida hasta su sustitución; nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto en función de la evolución tecnológica.