193 Гидроизоляционный материал Aqualastic Dry

Aqualastic Dry Waterproofing Material

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Готовый к применению белый гидроизоляционный материал без цемента и эпоксидной смолы.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Влажные помещения, террасы, балконы и фундаментные стены, под плитку или открыто.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компоненты	Однокомпонентный (1K)
Цвет	Белый
Плотность (20 °C)	1,30 ± 0,05 кг/л
Сухой остаток по объёму	50 % ± 3
Теоретический расход	1 м²/кг (один слой)
Способ нанесения	Кисть, валик, безвоздушное распыление
Разбавление	Готов к применению; для грунтовочного слоя развести 10 % воды
Количество слоёв	2–3 слоя (крест-накрест)
Очистка инструмента	Вода

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Сухой на ощупь	1–2 ч
Межслойная сушка	4–6 ч
Полное отверждение	7 дней

Значения указаны для 23 °C и относительной влажности 50 %; низкая температура и высокая влажность увеличивают время.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, чистым, сухим и обеспыленным. Удалить вздувшуюся или отслаивающуюся краску и загрязнения; трещины и раковины заполнить шпатлёвкой и зашлифовать. Новая штукатурка и бетон должны выдерживаться не менее 28 дней.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура нанесения и поверхности: от +5 °C до +35 °C. Не наносить под прямым солнцем, в дождь, сильный ветер и при угрозе заморозков.

УПАКОВКА

3 кг · 10 кг · 20 кг

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C в прохладном сухом месте. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. В невскрытой оригинальной упаковке с даты изготовления: 12 мес.

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением ознакомьтесь с Паспортом безопасности (SDS) продукта и с указаниями об опасности и мерах предосторожности на этикетке. Обеспечьте достаточную вентиляцию при нанесении; используйте защитные перчатки, очки и при необходимости респиратор. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать остатки продукта и тару в канализацию; утилизировать в соответствии с местными нормами.

Сведения в данном техническом листе основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку условия нанесения, основания и оборудование находятся вне нашего контроля, пользователь должен самостоятельно проверить пригодность продукта для предполагаемого применения. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. несёт ответственность только за качество продукта и не отвечает за применение, отличное от рекомендованного. Лист действителен до замены новой редакцией; мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в соответствии с развитием технологий.