327 Vernis pour Pierre Naturelle

Natural Stone Varnish

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis transparent monocomposant en phase solvant, séchant à l'air, non jaunissant.

DOMAINES D'UTILISATION

Pierre naturelle, pierre reconstituée, brique, béton et marbre, intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants	Monocomposant (1K)
Teinte	Transparent
Brillance	Brillant, transparent
Densité (20 °C)	0,90 ± 0,05 kg/L
Extrait sec en volume	30 % ± 3
Rendement théorique	11 m²/kg (une couche)
Méthode d'application	Brosse, rouleau, pulvérisation
Dilution	Prêt à l'emploi
Nombre de couches	2 couches
Nettoyage du matériel	013 Diluant Glycérophtalique Gen

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec au toucher	1–2 heures
Recouvrement	4–6 heures
Sec à cœur	24 heures

Valeurs à 23 °C de température ambiante et 50 % d'humidité relative ; les basses températures et une forte humidité allongent les délais.

PRÉPARATION DE SURFACE

La pierre doit être saine, propre et parfaitement sèche ; éliminer mousses, salissures et efflorescences.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'application de +5 °C à +35 °C ; humidité relative max. 85 %. La température du support doit dépasser d'au moins 3 °C le point de rosée ; ne pas appliquer sur support mouillé ou humide.

CONDITIONNEMENT

2,2 kg · 14 kg

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Stocker dans l'emballage d'origine bien fermé entre +5 °C et +35 °C, dans un local bien ventilé, frais et sec, à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Dans l'emballage d'origine non ouvert, à compter de la date de fabrication : 24 mois.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant utilisation, lire la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit ainsi que les mentions de danger et conseils de prudence de l'étiquette. Assurer une ventilation suffisante pendant l'application ; porter gants, lunettes de protection et, si nécessaire, un masque. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus ni les emballages à l'égout ; les éliminer conformément à la réglementation locale.

Les informations de cette fiche technique reposent sur des essais en laboratoire et sur l'expérience pratique. Les conditions d'application, les supports et le matériel échappant à notre contrôle, l'utilisateur doit vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. n'est responsable que de la qualité du produit et ne saurait être tenue responsable d'utilisations autres que celles recommandées. Cette fiche reste valable jusqu'à son remplacement ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit selon l'évolution technologique.