# 315 Sür Antipas

Sur Synthetic Anticorrosive Primer

## ÜRÜN TANIMI

Metal yüzeyler için alkid esaslı, çinko fosfatlı antikorozif astar.

## KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekânlarda demir, çelik ve paslanabilir tüm metal yüzeylerde sentetik son katlar altında kullanılır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|---|---|
| **Komponent** | Tek komponent (1K) |
| **Renk** | Stok renkler: Gri, Kırmızı, Yeşil, Beyaz, Siyah (500 g yalnızca gri) |
| **Yoğunluk (20 °C)** | 1,65 ± 0,1 kg/L |
| **Katı madde (hacimce)** | %68 ± 5 |
| **Teorik verim** | 13 m²/kg (tek kat) |
| **Uygulama yöntemi** | Fırça, rulo, havalı/airless sprey |
| **İnceltme** | %5–10 · 013 Gen Sentetik Tiner |
| **Kat sayısı** | 1–2 kat |
| **Ekipman temizliği** | 013 Gen Sentetik Tiner |

## KURUMA SÜRELERİ

| | |
|---|---|
| **Toz tutmama** | 1–2 saat |
| **Dokunma kuruması** | 3–4 saat |
| **Son kata geçiş** | 24 saat |

Değerler 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 bağıl nem için geçerlidir; düşük sıcaklık ve yüksek nem süreleri uzatır.

## YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey yağ, gres, toz, pas, tuz ve yapışmayı azaltacak her türlü kirden arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır. Metal yüzeyler mekanik olarak (St 2–St 3) ya da raspa ile (Sa 2½, ISO 8501-1) temizlenmelidir.

## UYGULAMA KOŞULLARI

Uygulama sıcaklığı +5 °C ile +35 °C, bağıl nem en fazla %85 olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3 °C üzerinde olmalı; ıslak ve nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

## ÖNERİLEN SİSTEM

Son kat: 302 Sürsentetik Parlak, 301 Lüks Sentetik veya 304 Kadife Yarı Mat

## AMBALAJ

500 g · 850 g · 2,7 kg · 9,2 kg · 14 kg

## DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kapağı sıkıca kapalı orijinal ambalajında, +5 °C ile +35 °C arasında, iyi havalandırılan, serin ve kuru ortamda; ısı ve tutuşturma kaynaklarından uzakta saklayınız. Açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 24 ay.

## SAĞLIK VE GÜVENLİK

Kullanmadan önce ürüne ait Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) ve ambalaj etiketindeki zararlılık ve önlem ifadelerini okuyunuz. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlayınız; uygun koruyucu eldiven, gözlük ve gerektiğinde

Bu teknik bilgi föyündeki bilgiler, laboratuvar testlerine ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Uygulama koşulları, yüzey ve ekipman kontrolümüz dışında olduğundan, kullanıcı ürünün amaçlanan uygulamaya uygunluğunu kontrol etmelidir. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur; önerilen kullanım dışındaki uygulamalardan sorumlu tutulamaz. Bu föy yenisi yayımlanana kadar geçerlidir; teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.