335 Медная краска

Copper Gilding Paint

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Термостойкая глянцевая медная краска на углеводородной смоле.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Подарки, рамы, зеркала, люстры и декоративные изделия по металлу, камню, стеклу, пластику и дереву.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компоненты	Однокомпонентный (1K)
Цвет	Медный
Блеск	Металлический блеск
Плотность (20 °C)	1,00 ± 0,05 кг/л
Сухой остаток по объёму	30 % ± 3
Теоретический расход	12 м²/л (один слой)
Способ нанесения	Кисть, распыление
Разбавление	Готов к применению; при необходимости 013 Разбавитель синтетический Gen
Количество слоёв	1–2 слоя
Очистка инструмента	013 Разбавитель синтетический Gen

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Сухой на ощупь	30–60 мин
Межслойная сушка	4 ч
Полное высыхание	24 ч

Значения указаны для 23 °C и относительной влажности 50 %; низкая температура и высокая влажность увеличивают время.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой и сухой, без масла, жира, пыли, ржавчины, солей и любых загрязнений, снижающих адгезию. Металлические поверхности очищаются механически (St 2–St 3) или абразивоструйным способом (Sa 2½, ISO 8501-1).

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура нанесения от +5 °C до +35 °C; относительная влажность не более 85 %. Температура поверхности должна быть не менее чем на 3 °C выше точки росы; не наносить на мокрые или влажные поверхности.

УПАКОВКА

200 мл · 375 мл · 750 мл · 2,5 л

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C в хорошо проветриваемом прохладном сухом месте вдали от тепла и источников воспламенения. В невскрытой оригинальной упаковке с даты изготовления: 24 мес.

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением ознакомьтесь с Паспортом безопасности (SDS) продукта и с указаниями об опасности и мерах предосторожности на этикетке. Обеспечьте достаточную вентиляцию при нанесении; используйте защитные перчатки, очки и при необходимости респиратор. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать остатки продукта и тару в канализацию; утилизировать в соответствии с местными нормами.

Сведения в данном техническом листе основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку условия нанесения, основания и оборудование находятся вне нашего контроля, пользователь должен самостоятельно проверить пригодность продукта для предполагаемого применения. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. несёт ответственность только за качество продукта и не отвечает за применение, отличное от рекомендованного. Лист действителен до замены новой редакцией; мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в соответствии с развитием технологий.