335 Bakır Yaldız

Copper Gilding Paint

ÜRÜN TANIMI

Hidrokarbon reçine esaslı, ısıya dayanıklı, bakır pigmentli parlak yaldız boyası.

KULLANIM ALANLARI

Hediyelik eşya, çerçeve, ayna, avize ve dekoratif ürünlerde; metal, taş, cam, plastik ve ahşap üzerinde kullanılır.

TEKNIK ÖZELLIKLER

Komponent	Tek komponent (1K)
Renk	Bakır
Parlaklık	Metalik parlak
Yoğunluk (20 °C)	1,00 ± 0,05 kg/L
Katı madde (hacimce)	%30 ± 3
Teorik verim	12 m²/L (tek kat)
Uygulama yöntemi	Fırça, sprey
İnceltme	Kullanıma hazırdır; gerekirse 013 Gen Sentetik Tiner
Kat sayısı	1–2 kat
Ekipman temizliği	013 Gen Sentetik Tiner

KURUMA SÜRELERI

Dokunma kuruması	30–60 dakika
Katlar arası bekleme	4 saat
Tam kuruma	24 saat

Değerler 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 bağıl nem için geçerlidir; düşük sıcaklık ve yüksek nem süreleri uzatır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey yağ, gres, toz, pas, tuz ve yapışmayı azaltacak her türlü kirden arındırılmalı, temiz ve kuru olmalıdır. Metal yüzeyler mekanik olarak (St 2–St 3) ya da raspa ile (Sa 2½, ISO 8501-1) temizlenmelidir.

UYGULAMA KOŞULLARI

Uygulama sıcaklığı +5 °C ile +35 °C, bağıl nem en fazla %85 olmalıdır. Yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3 °C üzerinde olmalı; ıslak ve nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

AMBALAJ

200 ml · 375 ml · 750 ml · 2,5 L

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kapağı sıkıca kapalı orijinal ambalajında, +5 °C ile +35 °C arasında, iyi havalandırılan, serin ve kuru ortamda; ısı ve tutuşturma kaynaklarından uzakta saklayınız. Açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 24 ay.

SAĞLIK VE GÜVENLIK

Kullanmadan önce ürüne ait Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) ve ambalaj etiketindeki zararlılık ve önlem ifadelerini okuyunuz. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlayınız; uygun koruyucu eldiven, gözlük ve gerektiğinde maske kullanınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Ürün kalıntılarını ve boş ambalajları kanalizasyona dökmeyiniz; yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

Bu teknik bilgi föyündeki bilgiler, laboratuvar testlerine ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Uygulama koşulları, yüzey ve ekipman kontrolümüz dışında olduğundan, kullanıcı ürünün amaçlanan uygulamaya uygunluğunu kontrol etmelidir. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur; önerilen kullanım dışındaki uygulamalardan sorumlu tutulamaz. Bu föy yenisi yayımlanana kadar geçerlidir; teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.