175 Краска для теннисных кортов

Tennis Court Paint

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Износостойкая акриловая краска для бетонных спортивных покрытий.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки, детские площадки и дорожки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компоненты	Однокомпонентный (1K)
Цвет	Цвета в наличии: красный, зелёный, синий
Блеск	Матовый
Плотность (20 °C)	1,45 ± 0,05 кг/л
Сухой остаток по объёму	40 % ± 3
Теоретический расход	4 м²/кг (один слой)
Способ нанесения	Валик, кисть
Разбавление	1-й слой 10–15 %, 2-й слой 5 % чистой воды
Количество слоёв	2 слоя
Очистка инструмента	Вода

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Сухой на ощупь	1–2 ч
Межслойная сушка	6 ч
Готов к применению	72 ч

Значения указаны для 23 °C и относительной влажности 50 %; низкая температура и высокая влажность увеличивают время.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Бетон должен быть возрастом не менее 28 дней, с прочностью на сжатие ≥ 25 Н/мм², прочностью на отрыв ≥ 1,5 Н/мм² и влажностью < 4 %. Цементное молочко, масло и непрочный материал удалить алмазной шлифовкой или дробеструйной обработкой, затем обеспылить пылесосом.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура нанесения и поверхности: от +5 °C до +35 °C. Не наносить под прямым солнцем, в дождь, сильный ветер и при угрозе заморозков.

УПАКОВКА

20 кг

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C в прохладном сухом месте. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. В невскрытой оригинальной упаковке с даты изготовления: 24 мес.

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед применением ознакомьтесь с Паспортом безопасности (SDS) продукта и с указаниями об опасности и мерах предосторожности на этикетке. Обеспечьте достаточную вентиляцию при нанесении; используйте защитные перчатки, очки и при необходимости респиратор. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать остатки продукта и тару в канализацию; утилизировать в соответствии с местными нормами.

Сведения в данном техническом листе основаны на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку условия нанесения, основания и оборудование находятся вне нашего контроля, пользователь должен самостоятельно проверить пригодность продукта для предполагаемого применения. GENAŞ Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. несёт ответственность только за качество продукта и не отвечает за применение, отличное от рекомендованного. Лист действителен до замены новой редакцией; мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в соответствии с развитием технологий.