



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN SU BAZLI AHŞAP MACUNU

Ürün tanımı: Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, su bazlı, iç cephe ahşap macunudur.

Özellikleri:

- Kokusuz
- Dolgu ve yüzey düzeltme
- Yüksek doldurma gücü
- Hızlı kuruyan
- Kolay zımparalanabilen
- Uygulandığı yüzeylerde ipeksi görünüm verir

Kullanım alanları: İç cephelerde ahşap yüzeylerde kullanılır.

Uygulama yüzeyi:

Kullanılacak zemin sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeyler her türlü yağ, kir ve gevşek parçalardan arındırılmalıdır.

Yeni yüzey: Macun uygulamasından önce Vistawood Aqua Ahşap Emprenye ile bir kat doyurulması tavsiye edilir.

Eski boyalı yüzeyler: Eski boyalı yüzeyleri mutlaka zımparalayarak kabarmış alanları temizleyin.

Uygulama ve uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar:

Mala, spatula gibi macun çekme malzemeleri kullanılır. Kullanılmaya hazır haldedir. Uygulamadan sonra ince zımpara ile zımparalanmalıdır.

İnceltme oranı:

Kullanıma hazır olup, inceltme yapılmaz.

Kuruma Süresi:

20°C de dokunma kurumasını 20dk, toz tutma kurumasını 1 saatte, sert kurumasını 6 saatte tamamlar. *Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama koşullarına bağlı farklılık gösterebilir.

Geniş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Geniş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar.

05.01.2015



GENİŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634



GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN SU BAZLI AHŞAP MACUNU

Kaplama Gücü:

Zemine bağlı olarak, 1 kg macun ile 0,7 - 1 m² alan doldurulur, kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

Teknik Özellikler:

Reçine Tipi: Akrilik kopolimer

Katı Madde % (ağırlıkça): 75±2 ASTM D 4209

Katı Madde % (hacimce): 58±2 ASTM D 4209

Yoğunluk (g/cm,20°C): 1.60–1.64 TS EN ISO 2811

Depolama:

Kapağı sıkıca kapatılmış ambalajında +5°C ile +35°C arasında serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. Ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

Ambalaj:

0,600 KG – 1,350 KG – 4 KG – 25 KG plastik kova ambalajda sunulur.

Risk İşaretleri: R23/24/25: Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.

Güvenlik İşaretleri: S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. **S3:** Serin yerde muhafaza ediniz. **S9:** Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz. **S26:** Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurunuz. **S28:** Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurunuz. **S29:** Kanalizasyona atmayınız. **S36/37/39:** Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük ve maske kullanınız.

Geniş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Geniş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar.

05.01.2015



GENİŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla Kimya Sanayicileri OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40, 34956, Tepeören, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: 0090(216)4992622 Fax: 0090(216)4992634